

CETIPOX[®]

Altijd zonder onkruid!



Geen onkruid meer tussen stenen!

Eigenschappen

- Duurzame bescherming tegen algenvorming, onkruid en verontreiniging
- Eenvoudig en snel aan te brengen tegen lage kosten
- Sterke reductie van onderhoudskosten
- Reinigings- en bestrijdingsmiddelen zijn niet of nauwelijks nodig
- Geen milieubelasting
- Accentueert de natuurlijke kleuren van het behandelde materiaal
- Versterkt ondergronden zoals zand/cement, beton, klinkers, tegels en beton dakpannen
- Sluit asbestdeeltjes op en voorkomt verval van asbest dakbedekkingen
- Kan in combinatie met voegvulling CETIPOX[®] UN en UNL worden gebruikt
- Snelle doorharding, dus een vlotte beschikbaarheid van oppervlakken
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Reiniging met veegmachines en hogedrukreinigers mogelijk

Toepassingen

- Bestratingen met klinkers en betonstenen
- Betonnen verkeersgeleidingen en betonnen geluidswallen
- Voegversteving
- Daken met beton dakpannen en asbest dakbedekkingen
- Natuursteen terrassen
- Betontegels en grindtegels
- Verkeersgeleiders
- Betonvloeren en zand/cement vloeren

Technische gegevens:

Twee componenten epoxyurethaan

Uitharding bij 20 °C is

24 uur

Heldere kleurloze oplossing

Viscositeit ca. 50 mPa.s bij

25 °C

Verwerkingstijd ca.

40 minuten bij 20 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

LOKOFIX
VOEGMORTELS



CETIPOX[®]

Altijd zonder onkruid!



Geen onkruid meer tussen stenen!

Werkvoorbereiding:

- De ondergrond van de te behandelen oppervlakken dient stabiel te zijn
- De te behandelen oppervlakken dienen schoon en droog te zijn
- Asbest oppervlakten mogen niet gereinigd worden, doch moeten wel droog zijn
- Bij oppervlakken met voegen kunnen deze met zand of split worden gevuld
- Tevens kunnen deze voegen ook eerst ingevoegd worden met CETIPOX[®] UN of UNL

Verwerking via spuiten/vernevelen:

- Giet het gemengde product in het reservoir van de spuitapparatuur. Dat kan bv. een plantenspuit van 5 liter zijn
- Het geheel onder een constante druk verspuiten/vernevelen over het te behandelen oppervlak
- Om streepvorming te voorkomen is het belangrijk, dat CETIPOX[®] SV gelijkmatig wordt aangebracht
- Scherm de niet te behandelen delen goed af
- Met een set van 10 liter kan tussen de 25 en 35 m² worden behandeld
- Bij de vooraf gevulde voegen met zand of split, na 15 – 20 minuten, overtollig zand of split door met een zachte bezem kruislings te vegen verwijderen

Verwerking via rollen:

- Gebruik een niet harige roller
- Dompel de roller in het gemengde CETIPOX[®] SV en rol zonder zwaar aan te zetten goed, gelijkmatig en kruislings t.o.v. de voegen over het te behandelen oppervlak
- Bij de vooraf gevulde voegen met zand of split, na 15 – 20 minuten, overtollig zand of split door met een zachte bezem kruislings te vegen verwijderen

Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoering informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij LOKOFIX. Verbruikscalculator op www.lokofix.nl.

Houdbaarheid van de hars/harder is bij een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag 12 maanden. Vulstof droog bewaren.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C. Uitgave juli 2014

LOKOFIX
VOEGMORTELS