

CETIPOX®

Altijd zonder onkruid!

GR

Boomspegel



Geen onkruid meer tussen stenen!

Eigenschappen

- Eenvoudig en snel aan te brengen tegen lage kosten
- Buitengewoon duurzaam
- Sterke reductie op de onderhoudskosten
- Reinigings- en bestrijdingsmiddelen zijn niet of nauwelijks nodig
- Geen milieubelasting
- Volledig waterdoorlatend
- Geschikt voor loopbelasting
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Het met CETIPOX® GR behandelde materiaal is bij 20 °C na 24 uur uitgehard

Toepassingen

- Looppaden
- Boomspiegels
- Decoratieve randafwerkingen

Technische gegevens:

Twee componenten epoxy

Druksterkte vlg DIN 1164

Buigsterkte vlg DIN 1164

Uitharding bij 20 °C

Verwerkingstijd

minimale verwerkingstemperatuur

CETIPOX® GR verkleurt geen materiaal

Split en kwartsgrind zijn leverbaar

18 N/mm²

7 N/mm²

na 24 uur

30 min. bij 20 °C

5 °C

LOKOFIX
VOEGMORTELS

CETIPOX®

Altijd zonder onkruid!



Geen onkruid meer tussen stenen!

Werkvoorbereiding:

- Er dient met uitzondering van boomspiegels een stabiele ondergrond te zijn
- Split of kwartsgrind dienen bij voorkeur droog te zijn
- De met CETIPOX® GR aangemaakte materialen zijn onder droge omstandigheden te verwerken
- De randen van de afwerking met CETIPOX® GR moeten altijd worden opgesloten
- Opsluitbanden of bekistingen zijn vooraf aan te brengen
- Niet te behandelen oppervlakken goed afschermen

Verwerking:

- Meng component B met component A
- Meng het split/grind met de verkregen menging CETIPOX® GR
- Meng het geheel grondig gedurende 4 tot 5 minuten
- Breng de verkregen menging split/grind in porties aan op het te behandelen oppervlak
- Verdeel deze met een hark, spaan of schop
- Breng de massa aan tot een gewenste laagdikte van minimaal 3 tot 10 cm
- Het geheel met een trilbalk of plakspaan verdichten en egaliseren

Gebruik:

- Voor boomspiegels is 2,5 kg CETIPOX® GR met 75 kg split/grind nodig
- Voor alle andere toepassingen is de hoeveelheid split/grind terug te brengen naar 50 kg

Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoering informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij LOKOFIX. Verbruikscalculator op www.lokofix.nl.

Houdbaarheid van de hars/harder is bij een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag 12 maanden. Vulstof droog bewaren.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C. Uitgave juli 2014

LOKOFIX
VOEGMORTELS